

Adherent 1032

附着增进剂

概 述

Adherent 1032 为含有胺基的硅烷化合物，能增进涂料对玻璃及金属底材的附着。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 胺基硅烷
外观 : 无色至微黄澄清液体
比重 : 1.0 - 1.04

特性与用途

- 增进气干涂膜对难附着底材的附着性。
- 提高复合材料强度。
- 可作为玻璃纤维、金属、粘土、矿物与其他树脂的偶合剂，提高物理强度。
- 添加 Adherent 1032 的涂膜，其耐水性、防蚀性与抗盐性皆大为增进。
- 除涂料外，更适用于接着剂、弹性体、填缝剂、油墨等，以提高长时间的优良附着性。

适用范围

- 涂料、油墨方面：
环氧、醇酸、聚氨酯、丙烯酸、硅酮等体系
- 底材：玻璃、铝、铜、钢
- 其他：接着剂、弹性体、填缝剂等

添加量与使用方法

- 对树脂固体份 1 - 2%。
- 环氧涂料须加于固化剂内，请先试验固化剂添加量和种类。其他体系先与树脂混合。

包 装

净重：25 kg / 200 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

注 意

- 涂装前，必须将底材上的油脂及液体水分擦拭干净，以免降低附着性。
- 本产品含胺基，置久颜色会变深，但不影响性能。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性