

DeuRheo 211F

流变助剂

概述

DeuRheo 211F 为一分散于无苯类溶剂的聚乙烯蜡防沉剂, 颜料防沉效果优异, 添加时取用方便且易于分散。

性质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 聚乙烯蜡
外观	: 白色浆状
不挥发份	: 9.5 - 10.5%
溶剂	: 醋酸正丁酯 / 甲基环己烷
比重	: 约 0.86

特性与用途

- 无苯类溶剂。
- 外观呈浆状, 适用于高剪切研磨分散设备, 取用方便。
- 可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结, 且对于粘度的影响轻微。
- 对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度, 影响轻微。
- 在适当分散条件下, 由于可作为后添加使用, 尤其最适合于不能经研磨的颜料, 例如: 铝浆、珍珠粉、平光粉、萤光颜料的防沉。

适用范围

- 醇酸 / 胺基烘漆
- 丙烯酸 / 胺基烘漆
- 环氧树脂
- 乙烯树脂
- 聚氨酯涂料
- 喷漆
- 铝粉漆

添加量与使用方法

- 对全量添加 1.0 - 5.0%。
- 可在任何阶段添加, 后添加时需以高速分散设备分散均匀, 建议分散操作温度范围介于 20 - 60°C 之间。

包装

净重: 15 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 回复至 25°C 再使用, 产品于 0°C 时呈软蜡状。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

安全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其他资料请参考物质安全资料表。

注意

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象, 需将此干涸部份去除, 以免造成分散困难。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性