

## DeuRheo 275

### 流变助剂

#### 概述

DeuRheo 275 为一无须研磨的后添加助剂，用以防止、矫正溶剂型涂料的流挂情形。

#### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 阴离子界面活性剂

外观 : 棕色液体

不挥发份 : 70 - 80 %

溶剂 : 水

比重 : 1.030 - 1.045

#### 特性与用途

- 无论是研磨前或后添加均能提供涂料良好的触变性。
- 前添加时可帮助颜料润湿、分散，为良好的研磨助剂。
- 有极佳的防沉性，尤其在颜料份高的底漆或粘度较低的浸渍涂料均有卓效。
- 在浸渍涂装、喷涂与刷涂时均有极佳的防流挂性。
- 对防止发花与浮色方面亦有良好效果。
- 为膨润土类防沉剂良好的成胶助剂，可使其预凝胶柔软、易使用，并且发挥最大效果。
- 不适用于锌粉涂料。

#### 适用范围

- 调合漆
- 醇酸/胺基树脂
- 丙烯酸/胺基树脂
- 硝基漆
- 环氧涂料
- 氯化橡胶

#### 添加量与使用方法

- 对全量添加 0.2 - 1.0%。
- 可在任何阶段添加。
- 研磨前添加可得最佳效果。

#### 包装

净重：208.8 kg / 30 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 25°C 至 50°C。
- 低于 25°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至液状后，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

#### 安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性