

DeuRheo 556

流变助剂

概 述

DeuRheo 556 为一可提高涂膜中金属颜料定向效果的乙烯 - 醋酸乙烯共聚物蜡分散液。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 乙烯 - 醋酸乙烯共聚物

外观 : 白色流动浆状

不挥发份 : 5.5 - 6.5%

溶剂 : 乙酸正丁酯 / 二甲苯 / 正丁醇

比重 : 约 0.88

特性与用途

- 提高金属颜料的定向效果, 如铝粉、云母珠光粉等。
- 增强金属漆的闪光效果。
- 减缓颜料在容器中的沉降。

适用范围

铝粉漆。

添加量与使用方法

- 添加量为对铝浆添加 80 - 150%, 使用前请先试验最适添加量。
- 使用前先将 DeuRheo 556 高速搅拌 15 - 30 分, 过滤后使用。
- DeuRheo 556 须在 CAB (醋丁纤维素) 之前添加。
- 建议先将 DeuRheo 556 与铝浆混合后一起加入在搅拌下的涂料体系中。

包 装

净重: 180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C (需回复至 25°C 方可使用)。
- 盛放产品的容器不能直接受到热辐射。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

安 全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

注 意

- 若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象, 需将此干涸部份去除, 以免造成分散困难。
- 使用前请先试验与涂料体系的相容性。
- 本产品由于触变性高, 储存时可能发现上下粘度不均匀, 此系正常现象, 使用前请搅拌均匀, 并尽可能整桶使用。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性