

Disponer 929

润湿分散剂

概 述

Disponer 929 是针对碳黑而发展出来的分散、展色剂，可添加在涂料内研磨；或作为研磨展色剂，单独与碳黑混合研磨分散，作成调色或着色用黑色浆。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 阴离子性高分子型界面活性剂
外观	: 淡黄色澄清液体
不挥发份	: 48 - 51%
溶剂	: 二甲苯 / 芳香族碳氢溶剂 / 醋酸 正丁酯
比重	: 约 0.97
折射率	: 1.484 - 1.494 (25°C)

特性与用途

- 储存安定性优异，防止颜料絮凝的发生，保持粘度与细度的稳定。
- 研磨分散液粘度低，能制成高颜料浓度的色浆或涂料。
- 提高涂料和油墨的展色性和透明度。
- 制成复色漆时，不易浮色、发花。

适用范围

- 调和漆
- 醇酸 / 胺基树脂
- 溶剂型凹版和丝网油墨

添加量与使用方法

- 作为研磨展色剂时，对全量添加 20 - 50%。
- 作为分散剂时，对碳黑添加 20 - 80%。
- 研磨前添加与颜料一起分散。

包 装

净重: 180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请加热到澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 容器打开后，未使用完毕需密封完全，防止水气进入。
- 本产品自生产日起保质期限 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性