

DeuAdd HM-6

锤纹剂

概 述

DeuAdd HM-6 为聚硅氧烷锤纹剂，以较低添加量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 高分子聚硅氧烷化合物

外观 : 澄清至微浊液体

不挥发份 : 9 - 11%

溶剂 : 二甲苯

比重 : 0.86 - 0.88

粘度 : 100 - 150 cP (25°C)

特性与用途

- 在最后阶段稀释或调色阶段添加，可呈现细致的花纹立体效果。
- 应用于铝浆醇酸烤漆体系与氧化干燥型调合漆体系，皆有细致的花纹立体效果。

适用范围

- 溶剂型铝粉漆体系
 - ◆ 烘漆
 - ◆ 调合漆
 - ◆ 喷漆

添加量与使用方法

- 用量为对全量 0.05 - 0.5%。
- 低添加量花纹较粗，高添加量花纹较细致（视树脂而定），实际使用前请先试验。
- 可用芳香族溶剂如甲苯、二甲苯或松香水、酮类等稀释。

包 装

淨重 : 170 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期 12 个月。

安 全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

注 意

- 每次锤纹漆花纹都会有些许不同，甚至同批次产品漆在不同时候使用，亦会有些微不同的可能，最好每一批次都能试喷，以调整花纹的均一性，此为所有锤纹漆及锤纹剂的正常现象。
- 高添加量使用时，产生的花纹更加细致立体效果较不明显，调配后请注意储存安定性，如成品漆有分离现象可过滤使用。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性