

## Catacure KM

### 促进剂

#### 概述

Catacure KM 为非锡类聚氨酯固化促进剂，适用于双组份聚氨酯涂料及弹性体。

#### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 有机金属化合物

外观 : 黄色至棕色液体

不挥发份 : 约 100%

密度 : 1.1 - 1.3 (20°C)

金属含量 : 约 17%

#### 特性与用途

- 不含锡之金属盐固化促进剂。
- 促进羟基树脂与聚异氰酸酯的反应，缩短固化时间。

#### 适用范围

- 双组份聚氨酯涂料
- 聚氨酯预聚物
- 聚氨酯弹性体

#### 添加量与使用方法

- 对固体树脂添加 0.05 - 0.5%。
- 正确的添加量应是羟基树脂或异酯的反应速率而增减，请于使用前预先做详细试验。

#### 包装

净重：25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态再搅拌均匀，方可使用。
- 本产品自生产日起保质期限为 12 个月。

#### 安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性