

## Adherent ADP

### 附着增进剂

#### 概述

Adherent ADP 为添加于烘漆底漆或一次涂装烘漆，以增进对非铁金属表面的附着性。

#### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成：不含聚硅氧烷化合物

外观：澄清液体

不挥发份：78 - 82%

溶剂：异丙醇

比重：1.08 - 1.10

酸价：60 - 80 mg KOH/g

#### 特性与用途

- 改善对难附着非铁金属表面的附着性有极优异的效果。
- 可增进涂膜的延展性与耐冲击性。
- 高温急速烘烤不变色，并且不影响涂膜的耐候性。
- 不影响涂料的储存安定性。

#### 适用范围

- 醇酸/胺基树脂烘漆
- 丙烯酸/胺基树脂烘漆

#### 添加量与使用方法

- 对全量 1.5 - 2.5%，研磨前、后添加均可。
- 直接用于底漆时，添加量因树脂附着性而定，使用前请预先试验。

#### 包装

净重：200 kg / 25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能结冻，混浊或分离，请水浴加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

#### 安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

#### 注意

- Adherent ADP 含有酸性结构，若与某些碱性颜料混合使用会有消光现象产生，请使用前预先试验。
- Adherent ADP 储存于低温下会产生混浊或分离状况，请加热搅拌至澄清即可使用，并不会影响产品性能。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性